

DESCRIPTION

- Le ruban **A-FLEX** est une membrane autoadhésive de bitume caoutchouté, laminée d'une pellicule de polyester.
- L'adhésion des produits ADEX sur cette pellicule de polyester est supérieure par comparaison à toute autre membrane d'étanchéité.
- Pare-vapeur et pare-air, cette membrane procure une excellente imperméabilisation.
- Cette membrane demeure étanche lorsque traversée par des attaches mécaniques.

UTILISATION

- Le ruban **A-FLEX** est idéal pour sceller les jonctions des ouvertures au substrat, les joints d'expansion, la jonction de matériaux différents.
- Horizontalement ou verticalement, le ruban **A-FLEX** adhère à toutes les surfaces préparées telles que panneaux de gypse extérieur, bois, béton, métal, styrène et polyéthylène.

DIMENSIONS

- 4" x 100' (9 rouleaux/boîte)
- 6" x 100' (6 rouleaux/boîte)
- 9" x 100' (4 rouleaux/boîte)
- 12" x 100' (3 rouleaux/boîte)

CONTENANTS

- Contenant de 3,78 litres

POUVOIR COUVRANT

- 23 à 28 m² / 3,78 litre (250-300 pi² / Gal).
- Tous les pouvoirs couvrants sont approximatifs; ils dépendent du matériau de support, des reliefs et des techniques individuelles d'application.

COULEURS

- Noir (surface adhérente)
- Blanc (surface exposée)

ÉPAISSEUR

- 30mils

Absorption d'eau

ASTM-D-570

0.02

Perméabilité à la vapeur

ASTM-E-96 / B

1 gm / m² / 24h

Élongation (bitume caoutchouté)

ASTM-D-412

500%

- propriétés
- méthode de test
- résultat

PRÉPARATION DES SURFACES

- La surface doit être propre, sèche, en bon état, sans efflorescence, graisse ou huile.
- L'usage de l'apprêt **A-FLEX** est nécessaire.

INSTALLATION

- Couper le ruban **A-FLEX** en longueur facilement manipulable.
- Commencer l'installation en enlevant approximativement 12 pouces de papier protecteur et centrer la membrane sur la surface à être scellée.
- Presser fermement sur la membrane au fur et à mesure que vous la déroulez.

LIMITATIONS

- La température ambiante lors de l'installation devrait être supérieure à 7 °C (45 °F).
- Pour les applications sous cette température, le ruban **A-FLEX** devra avoir été entreposé dans un endroit chauffé.
- Ne jamais laisser la membrane ruban **A-FLEX** exposée aux rayons du soleil plus que 30 jours.

ENTREPOSAGE

- Doit être entreposé dans un endroit sec, à des températures variant entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).
- Protéger des rayons du soleil en tout temps.
- Conserver dans son emballage de carton jusqu'à son utilisation.

Le présent document contient les informations actuelles en date du document. Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans préavis. Systèmes ADEX inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume l'entière responsabilité, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes ADEX inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défauts, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. **SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la dernière version de ce document.**

Mai 2011