Bulletin technique #4.7

scellant **STRATOGARDE**

DESCRIPTION

- **SCELLANT STRATOGARDE** est un scellant acrylique liquide transparent prémélangé en usine. Le résultat est une surface scellée qui augmente la durabilité et la résistance à l'usure, l'imperméabilité et favorise la résistance à l'air et aux polluants de surface.

  SCELLANT STRATOGARDE rafraîchit et remet à neuf l'apparence des surfaces de stuc vieillissantes, tout en améliorant la résistance à la saleté des surfaces.

UTILISATION

- **SCELLANT STRATOGARDE** est un scellant conçu pour être appliqué sur tous les produits de finition Adex. Visitez le site web www.adex.ca pour voir les différentes couches de finition Adex et les couches liquides disponibles.
- Conviens pour sceller les surfaces verticales et horizontales, y compris les SIFE, le stuc, le crépi, le ciment, le bloc de béton, les pavés, la brique et le béton de dalle.
- Pour usage intérieur et extérieur.

BASE

- Résine polymère 100 % acrylique.

APPARENCE

- **SCELLANT STRATOGARDE** sèche en formant un film transparent et protecteur et est disponible en deux versions;
  - » SATIN, et
  - » LUSTRE.

CONTENANTS

- Disponible en deux formats:
  - » Contenant de 3.8 litres (1 gallon)
  - » Contenant de 19 litres (5 gallons)

POUVOIR COUVRANT

- Sur des surfaces lisses:
  - » Jusqu'à 37 m^2/gallon (~ 400 pi^2/gallon) ou environ 185 m^2/seau de 19 litres (1990 pi^2/ seau de 19 litres) pour une seule couche.
- Sur les nouvelles applications de couche de finition acrylique:
  - » Environ 23 à 30 m^2/gallon (250 à 320 pi^2/gallon) et environ 115 à 150 m^2/ seau de 19 litres (1250-1600 pi^2/seau de 19 litres).
- La couverture variera en fonction de la rugosité et de la porosité du substrat, des conditions de travail et de la méthode d'application.

PRÉPARATION DES SURFACES

- La surface doit être propre, sèche, en bon état, sans efflorescence, graisse ou huile et n'avoir jamais été scellée.
- L'usage d'un détergent à base de TSP est suggéré.
- La température ambiante et celle de la surface du support devront être maintenues à 5 ºC (41 ºF) et plus durant une période minimale de 24 heures.
- **SCELLANT STRATOGARDE** est compatible avec la plupart des revêtements de peinture et des mortiers après une période de séchage de sept (7) jours.

APPLICATION

- **SCELLANT STRATOGARDE** s'applique en deux (2) couches (minimum).
- Bien mélanger le contenu avant utilisation.
- Peut être appliqué avec un pinceau, un rouleau ou un équipement de pulvérisation approprié.
- **SCELLANT STRATOGARDE** apparaît de couleur blanchâtre lorsqu'elle est appliquée, mais sèche de couleur claire lorsqu'elle est appliquée en couche mince.

Sur les finitions acryliques :

- Laisser sécher complètement la couche de finition acrylique Adex (généralement 24 heures, dans des conditions de séchage normales).
- À l'aide d'un rouleau à poils standard de 10 mm, d'un pinceau, ou d'un pistolet pulvérisateur, appliquez une couche fine et uniforme de le **SCELLANT STRATOGARDE**. Appliquer sur des panneaux individuels selon un motif continu, sans ruptures, en maintenant un bord humide.
- Ne pas appliquer en couches épaisses et s'assurer que l'excès de scellant ne s'accumule pas et ne sèche pas, car cela peut produire une brume blanche et ne sèchera pas clair.
- Après 24 heures de séchage, appliquer une deuxième couche de le **SCELLANT STRATOGARDE**. Assurez-vous que la couche précédente est complètement sèche avant d'appliquer des couches supplémentaires.maintenant un bord humide.

% de solides

26%
Brillance
Satin = moyen Lustre = haute

propriétés
résultat

NETTOYAGE

- Laver immédiatement les outils avec de l'eau pendant que le matériau est encore humide. Le matériau durci devra être retiré à la main.

TEMPS DE SÉCHAGE

- SCELLANT STRATOGARDE sera sec au toucher après 6 heures dans des conditions climatiques normales [21ºC (70ºF) & 50% RH] et complètment sec après 24 heures.
- Le séchage varie selon la température et le taux d'humidité relative. Prévoyez des temps de séchage plus longs dans des conditions fraîches ou humides.
- Protéger de la pluie, du gel et de la condensation tant que le produit n'aura pas séché complètement.
- La résistance finale est atteinte après quatre (4) semaines.

ENTREPOSAGE

- Protéger du gel et du soleil en tout temps. Conserver les contenants bien scellés.
- Bien mélanger le contenu avant de le réutiliser.

DURÉE DE CONSERVATION

- Minimum de 12 mois si le produi est correctement entreposé dans un récipient hermétique.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes (au dessus de 32 ºC (90 ºF) ou sous les rayons directs du soleil.
- La température ambiante et celle de la surface du substrat devront être maintenues à 5 ºC (41 ºF) et plus durant une période minimale de 24 heures.
- Pendant l'installation, minimiser l'exposition des contenants à des températures supérieures à 32 ºC (90 ºF).

RESTRICTIONS

- SCELLANT STRATOGARDE doit être installée sur un substrat approuvé par Systèmes ADEX Inc.

ENTRETIEN

- Veuillez vous référer à notre GUIDE D'ENTRETIEN.

Le présent document contient les informations actuelles en date du document. Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans préavis. Systèmes ADEX inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume l'entière responsabilité, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes ADEX inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, défectuosités, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. **SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la dernière version de ce document.**

Décembre 2022