

DESCRIPTION

- L'enduit de finition ULTRAFLEX FINE est un enduit architectural mural prêt à l'emploi qui est appliqué à la truelle pour donner un aspect décoratif aux surfaces verticales au-dessus du niveau du sol, telles que le stuc, le béton, la maçonnerie, ou les SIFE ADEX. Il est disponible en 300 couleurs standard et couleurs personnalisées (sur demande). Consultez le charte de textures ADEX ou le site www.adex.ca pour connaître les textures disponibles

AVANTAGES

- Apparence mate; cache les imperfections.
- Très flexible; comble les fissures.
- Prêt à l'emploi; pré mélangé en usine et prêt à être utilisé.
- Formulation à base d'eau; sûr et facile à nettoyer.
- Formulation de polymère acrylique; assurant de hautes performances.

FORMULATION

- Polymère 100 % acrylique contenant des agrégats blancs, sans chaux ni ciment.

PIGMENTATION

- Dioxyde de titane et colorants de haute qualité.
- Les couches de finition Adex sont disponibles en deux bases; Base ACCENT (303) et base Régulière (103). Les teintes de base ACCENT sont plus foncées, riches en pigments et les teintes de base RÉGULIÈRES sont de couleurs pastel plus claires.

CONTENANT

- Seau de plastique de 30 kg (66 lbs).

MÉLANGE

- Une petite quantité d'eau limpide, exempte de débris et potable peut être ajoutée au produit afin d'ajuster sa maniabilité.
- Suivre la procédure suivante lorsqu'une

bouteille de colorant est ajoutée :

- a) S'assurer que l'étiquette sur la bouteille de colorant correspond bien à la finition et au type de base à laquelle elle sera ajoutée.
- b) Bien agiter la bouteille et verser le contenu dans la finition Adex correspondante.
- c) Remplir la bouteille vidée environ à moitié avec de l'eau propre. Bien agiter et verser le rinçage dans la canne de finition. Bien mélanger le contenu de la chaudière de finition jusqu'à ce que la couleur soit homogène.

- Répéter exactement le même procédé pour toute les chaudières de finition afin d'assurer l'uniformité et la consistance de la couleur.

POUVOIR COUVRANT

- Entre 13,0 m² à 14,8 m² (140 pi² à 160 pi²) par seau selon la surface.
- Tous les pouvoirs couvrants sont approximatifs; ils dépendent du matériau de support, des reliefs et des techniques individuelles d'application.

PRÉPARATION DES SURFACES

- La surface doit être propre, sèche, en bon état, sans efflorescence, graisse ou huile et n'avoir jamais été scellée.
- La température ambiante et celle de la surface du support devront être maintenues à 5 °C (41 °F) et plus durant une période minimale de 24 heures.
- Bien que facultative, ADEX recommande l'utilisation d'une couche d'apprêt colorée PRIMEX sous toutes les couches de finition ADEX. La couche de fond PRIMEX améliore l'apparence de toutes les couches de finition et aide à réduire l'absorption du substrat.

INSTALLATION

- À l'aide d'une truelle en acier inoxydable propre, appliquez une petite quantité de couche de finition d'une épaisseur légèrement supérieure au plus gros des agrégats. Ensuite, étendez la finition avec la truelle pour créer une application égale et de la même épaisseur que le plus gros des agrégats.

- Après, l'application de la couche de finition, avec une truelle de plastique ou en acier inoxydable, flattez la finition de façon circulaire ou en un mouvement en "8" afin d'enlever les surplus et éliminer les irrégularités. Laissez sécher cette couche pendant une période de 24 heures.
- Sur les surfaces murales plus grandes, travaillez en équipe. Pendant qu'un applique la couche de finition, l'autre flotte la texture finale. Ne pas laissez un joint de démarcation se produire dans le milieu d'un mur.

Viellissement accéléré

ASTM G-155

Aucun dommage après 2000 h

Durabilité dans un environnement de conditions cycliques

CCMC TG Appendix A3

Réussi.

Résistance au sel

ASTM B 117:

Aucune détérioration.

Résistance à la moisissure

CCMC 6.8:

Réussi.

Perméance à la vapeur

ASTM E96 Method A:

10,7 perms (622 ng/Pa·s·m²)

Adhérence

ASTM C297 (À sec):

58 psi (0,4 MPa).

Flexibilité

ASTM D522:

Réussi. Mandrel 1/8" à 23° C

Absorption d'eau

CCMC 6.7:

Réussi.

Imperméabilité à l'eau

CCMC 6.6:

Réussi.

Résistance à l'impact

ASTM D5420:

Réussi. Aucune perforation

- propriétés
- méthode de test
- résultat

TEMPS DE SÉCHAGE

- Le séchage varie selon la température et le taux d'humidité relative. Il est d'environ 24 heures sous conditions climatiques normales.
- La solidité finale sera atteinte après deux (2) semaines.

ENTREPOSAGE

- Protéger du gel et du soleil en tout temps. Conserver les contenants bien scellés.

LIMITATIONS

- La température ambiante et celle de la surface du substrat devront être maintenues à un minimum de 5 °C (41 °F) et à un maximum de 35 °C (95 °F) durant une période minimale de 24 heures.

- Pendant l'installation, minimiser l'exposition des contenants d'enduit de finition à des températures supérieures à 32 °C (90 °F).

PRÉPARATION DES SURFACES

- La surface doit être propre, sèche, en bon état, sans efflorescence, graisse ou huile.
- L'usage de la sous-couche de fond colorée

RESTRICTIONS

- Les enduits de finition ne doivent pas être utilisés sur des surfaces extérieures horizontales ou surexposées aux intempéries.
- La pente minimale de la surface sera de 6 sur 12.
- Ne pas appliquer les enduits de finition sur les surfaces où il y aura installation de mastic d'étanchéité.

NETTOYAGE

- Se référer à notre bulletin MÉTHODES D'ENTRETIEN.

Le présent document contient les informations actuelles en date du document. Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sont sujettes à des modifications sans préavis. Systèmes ADEX inc. se réserve le droit de faire toutes modifications éventuelles en tenant compte des progrès technologiques. Le professionnel (concepteur spécialisé, architecte, ingénieur ou tout autre professionnel) qui choisit de faire un usage, quel qu'il soit, de ces informations, assume l'entière responsabilité, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, qui pourrait découler de cet usage. Systèmes ADEX inc. n'assume ni n'engage aucune responsabilité pouvant donner lieu à des dommages, défauts, déficiences, préjudices, pertes ou diminution de profit, qu'ils soient directs ou indirects, résultant de cet usage par le professionnel. **SVP consulter www.adex.ca pour obtenir la dernière version de ce document.**

Février 2021